



Specifiche tecniche

Descrizione del test	Norma	Unità di Misura	Valori e tolleranze
Composizione	Direttive CE	%	100% PL FR
Lunghezza e Altezza pezza		m.	30 ± 5% 3,00 ± 3%
Peso	UNI EN 12127	gr./m²-gr./mtl.	290 ± 7% / 870 ± 7%
Solidità del colore allo Sfregamento a secco	EN ISO 105X12	grado 1-5	4 ± 1
Solidità alla luce Artificiale (Xenotest)	EN ISO 105 B02 Scala dei blu	grado 1-8	5 ± 1
Manutenzione	Utilizzare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.		
Simbologia di Manutenzione	UNI 8423		

Certificazioni:

Classe 1 Sipari, Drappaggi, Tendaggi
 M1
 BS 5852 Crib N°5 using a CM Foam 35 Kg/cu.m.
 EN 1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m.
 EN 13501-1 esp 1,2 : B-s1, d0
 Azimut
 MED/3.19 MED/3.21: Draperies, Curtains and Bedding comp.
 MED annex A.1 item:A.1/3.20 Upholstered Furniture
 MED/3.18a: Surface Materials

Rapporto di prova, certificati e testimone del materiale testato sono conservati presso gli archivi della Pugi.rg Srl.
 Il materiale oggetto della prova è stato prelevato a campione dalla ns. normale produzione



Pugi.rg srl - 51037 Montale PT via Garibaldi, 33b - Italy
 Tel: +39.0573.557701 Fax: +39.0573.557705
 E-mail: info@pugirg.it www.pugirg.it